

## EPOSYST HM/KORUND

### Libisemiskindla pinnaga Korund täiteainega epoksüvaik hõõrdemass kate

Kattesüsteemi kogupaksus  $\geq 4-6$  mm

Kasutusala autodparklad, autoparklate peale ja mahasõidurambid, garaažid

FeRFA type 6

kulu ca:

---

|                   |   |                           |
|-------------------|---|---------------------------|
| <b>Krundikiht</b> | EPOKATE KRUNT, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem | 0,4-0,5 kg/m <sup>2</sup> |
|-------------------|---|---------------------------|



nakkepuiste

kvartslüiv  $\varnothing$  1,0-1,8 mm

0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>

---

|                  |  |                          |
|------------------|--|--------------------------|
| <b>Kattemass</b> | EPOKATE LAKK, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaik-süsteem | 215 g/m <sup>2</sup> /mm |
|------------------|--|--------------------------|



täitematerjal

KORUND  $\varnothing$  1,4-2,2 mm või  $\varnothing$  0,8-1,2

1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm

---

|                               |   |                              |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Kattelakk/<br/>immutus</b> | EPOKATE LAKK, värvitu 2-komponentne lahustivaba epoksüvaiksüsteem | 300-320 g/m <sup>2</sup> /mm |
|-------------------------------|---|------------------------------|

Märkused:

Kattemass paigaldatakse konkreetset kihipaksust tagava kastiga ja tihendatakse nn helikopterhõõrutiga;

Lisakareduse saab anda KORUND'i puistega kattelaki paigalduse ajal.

Pigmenteeritud kattelahenduse saab kui lõppkate teostada PU kattega CONIPROOF 491.